

LAM600 fényes PVC-lamináló, 40µm

- Leírás:** Öntapadós, fényes öntött PVC-lamináló 75 µm átlátszó, solvent alapú, permanens akrilát ragasztóval.
- Felhasználási terület:** Digitális nyomatok hosszútávú védelmére, kémiai, mechanikus behatások ellen, nedvesség, kosz, ujjlenyomatok stb. A kiváló UV-blokkolónak köszönhetően az UV ellenállás lényegesen megnövelhető.
A LAM600 az SV650BA nyomtatható fóliával ideálisan alkalmas a teljes autódekorációhoz, és mivel kevésbé vastag, háromdimenziós felragasztáskor is könnyen alkalmazható.
- Laminálás:** Hideglaminálásra alkalmas (60°C-ig). Ügyeljen arra, hogy a nyomat jól kiszáradjon, mielőtt laminálja (48 órás száradást ajánlunk nem összetekert fóliánál). A ragasztó optimálisan lett kifejlesztve a nyomtatott média és a tinta kompatibilitását illetően, első alkalommal azonban mégis ajánlunk egy laminálási tesztet. Kérjük vegye figyelembe a nyomtatható média laminálási utasításait. (pl.: szükséges lefedés különböző réteggel ellátott anyagoknál)
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégzése után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tároljuk, eredeti csomagolásban, a tekercsmagon, 50%-os relatív páratartalom mellett 20 – 25 °C szobahőmérsékleten.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték	Módszer
Vastag fólia és ragasztó	~ 40µm	DIN53370
Fedőpapír	Szilikonos, Clay-bevonatú papír 120 g/m ²	
Ragasztóanyag	Solventalapú akrilragasztó	
Ragadás	13 N/25mm (20perc után) 16 N/25mm (24 perc után)	Finat (1)
Kültéri tartósság nyomtatás nélkül	5-6 év	
Hőmérséklet felragasztáskor	+ 5°C és + 40°között	Optimum. Száraz, tiszta felületen
Hőmérséklet a felhasználás időtartama alatt	- 20°C és + 70°között	Száraz, tiszta felületen
Hosszúság	50 fm 3 colos magra tekercselve	
Szélességek	105cm, 137cm, 155cm	

- Megjegyzés:** A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára, kérjük, vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások, nyomtatási hibák joga fenntartva.
Verzió: 2016. szeptember