

RSOL102 napvédő fólia

Leírás:	Fémhatású, átlátszó napvédő ragasztófólia az üvegházhatás ellen, karcálló bevonattal.
Felhasználási terület	Kültéri használatra bármilyen üvegen.
Telepítés	Szappanos vízzel.
Üvegezés karbantartása:	szappanos víz, 30 nappal a telepítés után. Kerülni kell azokat a tisztítószerket, amelyek megkarcolhatják a filmet.
Tartósság	12-15 év, ha függőlegesen kültéren, Közép -Európában telepítik.
Tárolás:	2 év a szállítástól számítva. Ezt a filmet védeni kell a túlzott nedvességtől és a közvetlen napfénytől, és 38 ° C alatti hőmérsékleten kell tárolni.
Fontos információk:	A ragasztófelületnek por-, zsír- és egyéb szennyeződésmentesnek kell lennie. Egyes szövetek, például a polikarbonát, hólyagképződést okozhatnak. Ezért ajánlatos kompatibilitási vizsgálatot végezni.

Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték
Hordozó anyag	PET 23 Mikron
Ragasztóanyag	Acrylpolymer 19 g/m ²
Védőréteg	Szilikonpolyester 23 Mikron
Napenergia visszaverődés	65 %
Napenergia elnyelés	24 %
Telepítés	kültéri
Áttetszőség	84%
Fényvisszaverés	60%
Napenergia védelem	79%
UV-áteresztő képesség	1%
Hőállóság	-20 °C és +80 °C között
Applikálási hőmérséklet	Legalább +5 °C

Megjegyzés:

A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára. Kérjük vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelőséget nem vállalunk. Fordítási, nyomtatási hibák fenntartva. 2021, augusztus