

SBM05 Háló fóliahordozóval, 370g

Leírás: Hálós hálós hálós táska: Háló matt laminált fóliahordozóra, 370g.

Alkalmazás: Nagyméretű beltéri és rövid távú kültéri reklámokhoz.

Tinták és nyomtatók: Univerzálisan alkalmazható oldószeres tintákkal, ökooldószeres tintákkal, UV-keményedő tintákkal és latex tintákkal működő nyomtatókhoz.

Nyomtatás: Nyomtatás előtt legalább 2 órán keresztül akklimatizálja az anyagot a nyomtatóhelyiségben szobahőmérséklethez (> 20°C). A nyomtatási oldal a belső oldalon van. Biztosítson pormentes nyomtatási környezetet, és pamutkesztyű viselésével kerülje el az ujjlenyomatokat a nyomtatási felületen.

Laminálás: Alkalmas folyékony lamináláshoz megfelelő folyékony laminátumokkal. Laminálás előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtatás jól elpárolgott (kb. 48 óra nyitott hálóval), és vegye figyelembe, hogy a műszaki adatok a laminátumtól függően változnak (légáteresztő képesség, nyitási érték stb.).

Hegesztés: A hálót nagyfrekvenciás vagy forró levegővel lehet hegeszteni. Forrólevegős hegesztésnél ügyeljen a hőmérséklet pontos beállítására és a megfelelő átfedésre, vagy varrja össze az anyagot szakadásálló cérnával.

Tárolás: Az anyagot közvetlenül a nyomtatási folyamat után tárolja, hogy elkerülje a szennyeződést és a göndörödést. Csomagolja vissza az anyagot a védőfóliába, és tárolja a tekercset függőlegesen, fénytől védett és pormentes környezetben, 40-65% relatív páratartalom és 18-25°C szobahőmérséklet között. Az eltarthatósági idő 12 hónap.

Műszaki adatok:

Tulajdonságok:	Érték	Módszer
Hordozó szövet	PVC bevonatú hálós szövet	
Fedőanyag	PE bélés 100 g	
Alapszövet	1000D/1000 D	DIN EN ISO2060
Szövés szerkezet	12 x 12 hüvelyk	DIN600001
Szakítószilárdság	1500/1300 N/5cm	DIN 53354
Szakítószilárdság	300/200 N	DIN 53356
Hőmérséklet-tartomány Alkalmazás	-20 °C és + 70 °C között.	

Megjegyzések: A műszaki adatok a nyomtatás nélküli anyagra vonatkoznak. Információink nem mentesítik Önt a saját tesztek elvégzése alól, hogy ellenőrizze az alkalmazásra való alkalmasságot. A tinták tulajdonságaira és tartósságára nincs befolyásunk, kérjük, olvassa el a nyomtató gyártójának utasításait is. Az adatlap a gyártó specifikációin alapul, az Alphaset nem vállal felelősséget. A technikai változások és a szedési hibák függvényében. Verzió január 2025MR