

SBO20 Blockout ponyva matt, 440 g

- Leírás:** Mindkét oldalon fényvédő réteggel bevont ponyva, 440 g/m²
- Felhasználási terület:** Beltéri és rövidtávú kültéri használatra. A fekete, belső fényvédő réteg megakadályozza a fényt áthatolását, ezáltal lehetővé teszi a nyomtatást a ponyva mindkét oldalára. Az anyag könnyen hegeszthető.
- Tinták és nyomtatók:** Solvent, ECO-Solvent, UV és latex nyomtatáshoz
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A tekercs külső oldalon alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Laminálás:** Megfelelő folyékony-laminálók alkalmazása esetén alkalmas a folyékony laminálásra. Figyeljen rá, hogy a nyomat megfelelően kiszellőzött e, mielőtt elkezd laminálni (kb. 48 óra szabadon hagyott fólia esetén).
- Hegesztés:** A ponyva magas frekvenciájú, vagy forrólevegő-nyomásos eljárással hegeszthető. Forrólevegős forrasztás esetén kérjük, ügyeljen a megfelelő hőmérsékletre és az elegendő átfedésre, vagy használjon szakadásmentes fonalat.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégzése után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tároljuk, eredeti csomagolásban, a tekercsmagon, 40-65%-os relatív páratartalom mellett 18–25°C szobahőmérsékleten. 12 hónapig tárolható.

Műszaki adatok

Tulajdonság	Érték	Módszer
Hordozó szövet	PES-anyag	
Alapsúly	440 g/m ²	DIN53352 BS3424, 5A-módszer
Alapszövet	1000D/1000D	DIN EN ISO 2060
Szövés szerkezete	36 x 36 hüvelyk	DIN 600001
Szakítószilárdság	1300/1030 N/5cm	DIN 53354 BS3424, 6A-módszer
Tépési ellenállás	115/105 N	DIN 53356 BS3424, 7b-módszer
Felületi feszültség	80 N/ 5 cm	DIN 53357 BS3425, 9b-módszer
Hőmérséklet felhasználási idő alatt	-20 °C- + 70 °C között	DIN53357 BS3424 10b-módszer

- Megjegyzés:** A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára. Kérjük vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelőséget nem vállalunk. Fordítási, nyomtatási hibák fenntartva. 2019.november