

SV351 fehér, matt PVC-fólia 100µm

- Leírás:** Öntapadós, fehér matt, monomer, hengerelt 100 µm akrilát diszperziós ragasztóval.
- Felhasználási terület:** Beltéri felhasználásra, és rövid idejű kültéri felhasználásra sima és enyhén ívelt felületeken.
- Tinták és nyomtatók:** Solvent, Eco-Solvent és UV tintával való nyomtatáshoz.
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A tekercs külső oldalán alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Laminálás:** Hideglaminálásra alkalmas (60°C-ig). Ügyeljen arra, hogy a nyomat jól megszáradjon, mielőtt laminálja (kb. 48 órás száradást ajánlunk nem összetekert fóliánál). LAM310/LAM311 monomer laminálót vagy egy megegyező technikai adatokkal rendelkező laminálót alkalmazzon.
- Felragasztás:** Minden szilárd, sima felület ragasztására alkalmas. Győződjön meg róla, hogy a felület szennyeződés-, zsír- és szilikonmentes, valamint tartsa be az előírt ragasztási hőmérsékletet és ellenőrizze, hogy a nyomat jól megszáradt-e. Lakkozott és strukturált felületeknél végezzen el ragasztási tesztet, hogy az anyag alkalmasságát ellenőrizze.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégzése után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tároljuk, eredeti csomagolásban, a tekercsmagon, 50%-os relatív páratartalom mellett 20 – 25 °C szobahőmérsékleten. Nyomtatás nélkül 2 évig tárolható az eredeti csomagolásában.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték	Módszer
Vastag fólia és ragasztó	~ 100µm	ASTM D374
Fedőpapír	Egyoldalú szilikonos, Clay-bevonatú papír 135 g/m ²	
Ragasztóanyag	Diszperziós akrilragasztó	
Ragadás	5,5N/cm	
Szakítószilárdság md	>8,8kn/m	
Szakítószilárdság cd	>5,0kn/m	
Kültéri tartósság nyomtatás nélkül	3-5 év	
Hőmérséklet felragasztáskor	+ 10°C és + 40°között	Optimum. Száraz, tiszta felületen
Hőmérséklet a felhasználás időtartama alatt	- 40°C és + 80°között	Száraz, tiszta felületen
Hosszúság	50 fm 3 colos magra tekercselve	
Szélességek	105cm, 137cm, 155cm	

- Utasítások:** A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára, kérjük, vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások, nyomtatási hibák fenntartva.
Verzió: 2016. szeptember