

SV354 Öntapadós PVC fólia átlátszó matt, 100µm

- Leírás:** Öntapadós, átlátszó, matt, monomer, kalanderezett PVC fólia 100µm, átlátszó diszperziós akril ragasztóval.
- Felhasználás:** Beltéri és rövid távú kültéri reklámozáshoz sík felületeken.
- Tinta és Nyomtató:** Univerzálisan alkalmazható oldószeres tintával, ökooldószeres tintával, UV tintával működő nyomtatókhoz.
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A tekercs külső oldalán alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Laminálás:** Alkalmas hideglaminálásra 60°C-ig. Kérjük, győződjön meg róla, hogy a nyomat jól megszáradt a laminálás előtt (ajánlott 24 óra nyitott papírral).
- Ragasztás:** Alkalmas szilárd, sima felületek ragasztására. Győződjön meg arról, hogy az aljzat mentes a szennyeződésektől, zsírtól, szilikontól és hasonlóktól, illetve, hogy a felhelyezési folyamat során a hőmérsékleti határokat nem lépi túl, valamint, hogy a nyomtatás megszáradt (kb. 48 óra kiterített média esetén). Festett és texturált felületek esetén végezzen tapadási vizsgálatokat az anyag alkalmasságának ellenőrzésére.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégzése után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Csomagolja vissza az anyagot a védőfóliába és tárolja azt száraz fényvédett helyen, eredeti csomagolásban, 50%-os relatív páratartalom mellett 20–25°C szobahőmérsékleten. 24 hónapig tárolható.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték	Módszer
Fólia vastagsága	~ 100µm (+/- 5%)	
Hordozó	Egyoldalas, ipari gyurmával bevont szilikonpapír 135g/m ²	
Ragasztó	Diszperziós akrilat ragasztó	
Ragasztási szilárdság	5,5 N/cm (+/- 5%)	
Szakítószilárdság md Szakítószilárdság cd	md: >8,8 kN/m cd: >5,0 kN/m	
Kültéri élettartam	3-5 év	Függőleges ragasztás közép-európai normál éghajlatnál
Hőmérséklet-tartomány a feldolgozásnál	+ 10°C és + 40°C	
Hőmérséklet-tartomány használat során	- 40°C és + 80°C	

Méreték:

Hossz, Tekercsmag	50 fm 3 hüvelykes magra tekerve,	
Szélesség	1050 mm, 1370 mm, 1550 mm	

Bizt. adatlap:

A termék rendeltetésszerű kezelése esetén nem keletkezhetnek vagy szabadulhatnak fel veszélyes anyagok. Ez a termék nem veszélyes anyag a hatályos uniós kritériumok értelmében. Az biztonsági adatlap elkészítési kötelezettsége ezért nem alkalmazandó.

Megjegyzés:

A különböző befolyásoló tényezők miatt kérjük, hogy saját vizsgálatai alapján ellenőrizze az anyag alkalmazhatóságát az Ön igényei szerint. Az UV-sugárzás, a páratartalom és a környezetszennyezés csökkentheti a tartóssági előírásokat. A tinták tulajdonságaira és tartósságára nincs befolyásunk. Kérjük, tartsa be a nyomtató gyártójának utasításait is. A műszaki adatok a nyomtatás nélküli anyagra vonatkoznak, és a gyártó előírásain alapulnak, amelyek helyességéért nem vállalunk felelősséget. Az Alphaset általános szerződési feltételei érvényesek. A műszaki változtatások, illetve fordítási, nyomtatási hibák jogát fenntartjuk. 2021. szeptember