

## SV520H Öntapadós PVC-fólia, fényes, 75µm

- Leírás:** Öntapadós, fényes, fehér polimer PVC-fólia, 75 µm tartós átlátszó oldószeres akril ragasztóval.
- Felhasználási terület:** Alkalmos hosszú távú alkalmazásra különböző felületeken. Az SV520H kiváló méretstabilitást kínál.
- Tinta és nyomtató:** Minden kereskedelmi forgalomban kapható Solvent és Eco-Solvent tintasugaras nyomtatóval nyomtatható. A fólia ellenáll az oldószeres festékek nyomtatási folyamat során történő „támadásának”, és ezért ezért nagyon jó nyomtatási eredményt nyújt.
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A tekercs külső oldalán alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Laminálás:** Hideglaminálásra alkalmas (60°C-ig). Ügyeljen arra, hogy a nyomat jól megszáradjon, mielőtt laminálja (kb. 48 órás száradást ajánlunk nem összetekert fóliánál).
- Ragasztás:** Gyenge tapadású, alacsony energiájú felületekkel szemben ellenálló szubsztrátumok ragasztásához, mint pl. polietilén, polipropilén, polikarbonát, akrilnitril-butadién-sztirol alkalmas. Győződjön meg róla, hogy a felület szennyeződés-, zsír- és szilikonmentes, valamint tartsa be az előírt ragasztási hőmérsékletet és ellenőrizze, hogy a nyomat jól megszáradt-e (kb. 48 óra nyitott fóliánál). Lakkozott és strukturált felületeknél végezzen el ragasztási tesztet, hogy az anyag alkalmasságát ellenőrizze.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégzése után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tárolja, eredeti csomagolásban, a tekercsmagon, 50%-os relatív páratartalom mellett 20 – 25 °C szobahőmérsékleten. Az eltarthatósági idő 24 hónap.

### Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték	Módszer
Vastagság	~ 75 µm (+/- 5%)	
Fedőpapír	Kétoldalú PE-bevonatú szilikonos, papír 144 g/m <sup>2</sup>	
Ragasztóanyag	Tartós oldószeres akrilragasztó, szürke	
Tapadási erő	11,3 N/cm (+/- 5%)	
Kültéri tartósság (nem nyomtatott anyag)	5-7 év	
Hőmérséklet felragasztáskor	+ 10°C és + 40°C között	
Hőmérséklet a felhasználás időtartama alatt	- 40°C és + 80°C között	
Hosszúság, tekercsmag	50 fm 3 colos magra tekercselve	
Szélességek	1050 mm, 1370 mm	

**Bizt. adatlap:**

A termék rendeltetésszerű kezelése esetén nem keletkezhetnek vagy szabadulhatnak fel veszélyes anyagok. Ez a termék nem veszélyes anyag a hatályos uniós kritériumok értelmében. A biztonsági adatlap elkészítési kötelezettsége ezért nem alkalmazandó.

**Megjegyzés:**

A termék adatlapján szereplő adatok a gyártó által elvégzett vizsgálatokon alapulnak, amelyeket a gyártó megbízhatónak és a piac szempontjából relevánsnak tart. Az adatok mindig egy átlagértéket, egy minimumértéket vagy egy maximumértéket képviselnek.

A műszaki adatok a feldolgozatlan anyagra vonatkoznak. Tájékoztatásunk nem mentesíti Önt a saját vizsgálati elvégzése alól, hogy ellenőrizze az Ön alkalmazásához való alkalmasságot. Az adatlap a gyártó információin alapul, amelyekért az Alphaszet nem vállal felelősséget. A technikai változtatások és a leírási hibák jogát fenntartjuk. 2021. októberi verzió