

SV520 Öntapadós PVC-fólia, fényes, 75µm

- Leírás:** Öntapadós, fehér, fényes, polimer, kalanderezett PVC-fólia 75µm, tartós, átlátszó akril ragasztóval.
- Felhasználási terület:** Közepes távú bel- és kültéri felhasználásra sima és enyhén ívelt felületeken.
- Tinta és nyomtató:** Univerzálisan alkalmazható oldószeres tintával, ökooldószeres tintával, UV tintával és latex tintával.
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A tekercs külső oldalán alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Laminálás:** Hideglaminálásra alkalmas (60°C-ig). Ügyeljen arra, hogy a nyomat jól megszáradjon, mielőtt laminálja (kb. 48 órás száradást ajánlunk nem összetekert fóliánál). Használjon polimer laminátumot vagy azonos műszaki adatokkal rendelkező laminátumot.
- Ragasztás:** Minden szilárd, sima felület ragasztására alkalmas. Győződjön meg róla, hogy a felület szennyeződés-, zsír- és szilikonmentes, valamint tartsa be az előírt ragasztási hőmérsékletet és ellenőrizze, hogy a nyomat jól megszáradt-e (kb. 48 óra nyitott fóliánál). Lakkozott és strukturált felületeknél végezzen el ragasztási tesztet, hogy az anyag alkalmasságát ellenőrizze.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégzése után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tárolja, eredeti csomagolásban, a tekercsmagon, 50%-os relatív páratartalom mellett 20 – 25 °C szobahőmérsékleten. Az eltarthatósági idő 24 hónap.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték	Módszer
Vastagság	~ 75 µm (+/- 5%)	
Fedőpapír	Kétoldalú PE-bevonatú szilikonos, papír 144 g/m ²	
Ragasztóanyag	Oldószeres akrilragasztó, tartós	
Tapadási erő	7,5 N/cm (+/- 5%)	
Kültéri tartósság nyomtatás nélkül	5-7 év	Függőleges ragasztásnál, közép-európai éghajlaton
Hőmérséklet felragasztáskor	+ 10°C és + 40°C között	
Hőmérséklet a felhasználás időtartama alatt	- 40°C és + 80°C között	
Hosszúság, tekercsmag	50 fm 3 colos magra tekercselve	
Szélességek	1050 mm, 1370 mm, 1550 mm	

Bizt. adatlap:

A termék rendeltetésszerű kezelése esetén nem keletkezhetnek vagy szabadulhatnak fel veszélyes anyagok. Ez a termék nem veszélyes anyag a hatályos uniós kritériumok értelmében. A biztonsági adatlap elkészítési kötelezettsége ezért nem alkalmazandó.

Megjegyzés:

A különböző befolyásoló tényezők miatt kérjük, hogy saját vizsgálatait alapján ellenőrizze az anyag alkalmazhatóságát az Ön igényei szerint. Az UV-sugárzás, a páratartalom és a környezetszennyezés csökkentheti a tartóssági előírásokat. A tinták tulajdonságaira és tartósságára nincs befolyásunk. Kérjük, tartsa be a nyomtató gyártójának utasításait is. A műszaki adatok a nyomtatás nélküli anyagra vonatkoznak, és a gyártó előírásain alapulnak, amelyek helyességéért nem vállalunk felelősséget. Az Alphaset általános szerződési feltételei érvényesek. A műszaki változtatások, illetve fordítási, nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.
2021. október