

SVTL480 öntapadó átvilágítható fólia 70µm

- Leírás:** Öntapadó, polimer, fehér, átvilágítható, PVC-fólia, diszperziós, akrilát ragasztóval.
- Felhasználási terület:** Középtávú bel-, kültéri felhasználásra sima és enyhén ívelt felületeken. Helyes felhelyezés után ragasztómaradvány nélkül leszedhető.
- Tinták és nyomtatók:** Solvent, ECO-Solvent tintasugaras nyomtatókhöz
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A tekercs külső oldalán alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Laminálás:** A termék 60°C-ig hideglaminálásra alkalmas. Ügyeljen arra, hogy a nyomat jól kiszáradjon, mielőtt laminálja (kb. 48 órás száradást ajánlunk nem összetekert fóliánál). Polimer laminálót használjon.
- Felragasztás:** Minden szilárd, sima felület ragasztására alkalmas. Győződjön meg róla, hogy a felület szennyeződés-, zsír- és szilikonmentes, valamint tartsa be az előírt ragasztási hőmérsékletet és ellenőrizze, hogy a nyomat jól kiszellőzött-e. Strukturált felületeknél végezzen el ragasztási tesztet, hogy az anyag alkalmasságát ellenőrizze.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégzése után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tároljuk, eredeti csomagolásban, a tekercsmagon, 50%-os relatív páratartalom mellett 20–25 °C szobahőmérsékleten. 12 hónapig tárolható.

Műszaki adatok

| Tulajdonság | Érték | Módszer |
|---|---|-----------------------------------|
| Vastagság | ~ 80µm | ISO2286-3 |
| Fedőpapír | Egyoldalon szilikon bevonattal 144 g/m ² | |
| Ragasztóanyag | Diszperziós akrilragasztó | |
| Ragadási erő | 7,5 N/cm | |
| Kültéri tartósság nyomtatás nélkül | 5-7 év (nem nyomtatott anyagnál) | |
| Hőmérséklet felragasztáskor | + 10°C és + 40°között | Optimum. Száraz, tiszta felületen |
| Hőmérséklet a felhasználás időtartama alatt | - 40°C és + 80°között | Száraz, tiszta felületen |
| Hosszúság | 50 fm 3 colos magra tekercselve | |
| Szélességek | 1370 mm | |

- Megjegyzés:** A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. Nincsen befolyásunk a tinták tulajdonságaira szavatosságára. Kérjük vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelőséget nem vállalunk. Fordítási, nyomtatási hibák fenntartva. 2018 november