

## SVTL502 Öntapadós PVC-fólia, maratott üveg, 80 µm

- Leírás:** Öntapadós polimer kalanderezett homokfúvás hatású PVC-fólia, 80µm, átlátszó diszperziós akril ragasztóval, tartós.
- Felhasználás:** Közép- és hosszú távú kirakat ragasztásához. Az SVTL502 különösen alkalmas sima és enyhén ívelt felületeken való használatra. A fóliát kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy üveg- vagy tükörfelületre felragasztva homokfúvott vagy fagyos megjelenést érjen el.
- Tinta és nyomtatók:** Oldószeres tintával, ökooldószeres tintával, UV tintával, latex tintával nyomtató rendszerekhez.
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A tekercs külső oldala alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Laminálás:** A termék laminálása nem szükséges. A termék 60°C-ig alkalmas hideg laminálásra. A laminálás előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtatás jól megszáradt (kb. 48 óra nyitott fólia esetén). Használjon polimeres laminátumot.
- Ragasztás:** Alkalmas szilárd, sima felületek ragasztására. Győződjön meg arról, hogy az aljzat mentes a szennyeződésektől, zsírtól, szilikontól és hasonlóktól, és hogy a nyomtatás jól elpárolgott (kb. 48 óra nyitott fóliánál). Texturált felületek esetén végezzen tapadási vizsgálatokat az anyag alkalmasságának ellenőrzésére.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégzése után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tároljuk, eredeti csomagolásban, 50%-os relatív páratartalom mellett 20 – 25 °C szobahőmérsékleten. Az eltarthatósági idő 24 hónap.

### Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték	Módszer
Fólia vastagsága	~ 80µm (+/- 5%)	
Fedőpapír	Egyoldalú szilikonbevonatú papír, 135 g/m <sup>2</sup>	
Ragasztóanyag	Átlátszó, oldószer alapú akrilragasztó, tartós	
Ragasztóerő	7 N/cm	
Feldolgozási hőmérséklet	+10 és +40°C között	
Hőmérsékleti ellenállás	-40 és +80°C között	
Kültéri tartósság	5-7 év (nem nyomtatott anyag esetén)	
Hosszúság	50 fm 3 colos magra tekercselve	
Szélességek	1370 mm, 1520 mm	

**Biztonsági adatlap:** A termék rendeltetésszerű kezelése esetén nem keletkezhetnek vagy szabadulhatnak fel veszélyes anyagok. Ez a termék nem veszélyes anyag az uniós kritériumok értelmében. A biztonsági adatlap készítésének kötelezettsége ezért nem alkalmazandó.

**Utasítások:** A különböző befolyásoló tényezők miatt kérjük, hogy saját vizsgálatai alapján ellenőrizze az anyag alkalmasságát az Ön felhasználási céljaira. Az UV-sugárzás, a páratartalom és a környezetszennyezés csökkentheti a tartóssági előírásokat. A tinták tulajdonságaira és tartósságára nincs befolyásunk. A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. Kérjük, vegye figyelembe a nyomtatógyártó tájékoztatóját. Az adatlap a gyártó adatain alapul, a benne szereplő adatokért felelősséget nem vállalunk. Technikai változtatások, nyomtatási hibák joga fenntartva. Verzió: 2021. szeptember