

SVW100 Perforált ablakfólia 160µm, 50% átláthatóság, 2 éves élettartam

- Leírás:** Öntapadós, monomer, hengerelt, perforált, fehér ablakfólia 160µm fekete hátoldallal, és féltartós átlátszó akrilát ragasztóval.
- Felhasználási terület:** Rövid távú kültéri alkalmazáshoz, sík, átlátszó felületekre, mint pl.: üveg.
- Tinták és nyomtatók:** Solvent- és Eco-Solvent-tintával, valamint latex tintával való nyomtatáshoz.
- Nyomtatás:** Az anyagot legalább 2 órával a nyomtatás előtt szobahőmérsékleten tárolja, az akklimatizáció miatt (>20°C). A tekercs külső oldala alkalmas a nyomtatásra. Ügyeljen a pormentes környezetre, és kerülje el a közvetlen kontaktust és ujjlenyomat képződést a nyomtatási felülettel például pamutkesztyű használatával.
- Laminálás:** Hideglaminálásra alkalmas (60°C-ig). Ügyeljen arra, hogy a nyomat teljesen megszáradjon, mielőtt laminálja (kb. 48 órás száradást ajánlunk, nem összetekert fóliánál). Javasoljuk, hogy a laminálást teljesen átlátszó laminálóval végezze, hogy az átláthatóság biztosított legyen.
- Felragasztás:** Üvegfelületekre való felragasztáshoz alkalmas. Győződjön meg róla, hogy a felület szennyeződés-, zsír- és szilikonmentes, valamint tartsa be az előírt ragasztási hőmérsékletet és ellenőrizze, hogy a nyomat jól kiszellőzött-e. Az SVW100-at szárazon ragassza fel, és védje a széleit úgy, hogy a laminálót ráhagyással ragassza (legalább 1 cm-rel). Végezzen el ragasztási tesztet, hogy az anyag alkalmasságát ellenőrizze.
- Tárolás:** Az anyagot a nyomtatás elvégzése után azonnal csomagolja el, hogy elkerülje a hullámok és szennyeződések keletkezését. Száraz fényvédett helyen tároljuk, eredeti csomagolásban, a tekeresmagon, 40-től 65%-os relatív páratartalom mellett 18 – 25 °C szobahőmérsékleten. 12 hónapig tárolható.

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték	Módszer/megjegyzések
Vastagság	~ 160 µm	
Fedőpapír	180 g/m ²	szilikon bevonatú
Lyukátmérő	1,80 mm	
Lyukak vastagsága	2,55 mm	
Nyitott felület	50 %	
Ragasztóanyag	Féltartós, átlátszó akrilát ragasztó	
Kültéri használat	- 2 év	laminált, alkalmazástól függ
Hőmérséklet felragasztáskor/eltávolításkor	+ 10°C és + 32°C között	
Hőmérséklet a felhasználás időtartama alatt	- 17°C és + 50°C között	
Zsugorodás	< 1 % felragasztás után	
Ragasztóerő	5 N/25 mm	180 fok, 24 óra után FINAT 1
"Release" érték (visszaszedés erőssége)	0,4 – 1 N /4 cm	
Méret:	Hossz, tekeresmág	50 fm 3 colos magra tekercselve
Méret:		137 cm 152 cm

- Utasítások:** A Magyarországon érvényes forgalomba helyezési engedéllyel kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba az illetékes hatóságokkal. A technikai adatok a nem nyomtatott anyagra vonatkoznak. A fenti adatok nem mentik fel Önt az egyéni tesztelés alól, amely az optimális alkalmasságot hivatott igazolni. A tinták tulajdonságaira és tartósságára nincs befolyásunk, kérjük, vegye figyelembe a gyártó utasításait. Az adatlap a gyártó adatain alapul, az Alphaset nem vállal értük felelősséget. A műszaki változtatások és sajtóhiba jogát fenntartjuk.
2012. május